Лекция 7. История стеклоделия в XVII – начале XX вв

Этапы развития

Зольное стекло Зольно-известковое стекло Поташно-известковое стекло Меловое стекло

CaO/K2O



CaO/K2O < 1 XV B CaO/K2O > 1 XVI – XVII B


Поташ как сырье для стекловарения

Oxides	Sand	Beech ash 1	Beech ash 2	Beech potash 1	Beech potash 2	Leached beec ash 1
SiO ₂	98.7	4.4	9.3	1.7	0.5	13.4
TiO ₂	0.1	0.1	0.4	0.0	0.0	0.3
Al_2O_3	1.1	0.9	2.7	0.4	0.1	2.8
Fe_2O_3	0.0	0.7	2.2	0.2	0.0	1.3
MnO	-	9.8	1.7	0.7	0.0	11.8
MgO	-	9.0	7.4	0.8	1.5	13.5
CaO	0.0	39.4	46.3	3.3	1.6	49.3
Na ₂ O	-	0.1	0.2	0.2	0.4	0.1
K ₂ O	_	29.0	23.8	88.8	86.9	1.7
$P_{2}O_{5}$	-	3.3	3.3	0.2	0.2	4.7
SO_3	-	2.1	1.7	3.3	8.5	_
Cl	-	0.0	0.1	0.1	0.3	-
BaO	_	0.8	0.6	0.1	_	0.9
ZnO	_	0.02	0.02	_	-	0.03
CuO	-	0.03	0.02	-	-	0.04
Rb ₂ O	-	0.07	0.05	0.22	0.02	_
SrO	_	0.13	0.18	_		0.15
CaO/K2O	_	1.36	1.95	0.04	0.02	29.51



«Crystal glass»

SiO ₂	73 – 77%
K ₂ O	16 - 19%
Na ₂ O	0,2 – 2,2%
CaO	0,1-0,6%
Al_2O_3	0,1-0,2%
As_2O_3	0.8 - 2.2%
B_2O_3	1 - 4%



Меловое стекло

SiO ₂	67 – 76%
K ₂ O	15 – 20%
Na ₂ O	0,2-2,2%
CaO	7,5 – 9,5%
Al_2O_3	0,2 – 0,9%
As_2O_3	1,7 – 2,6%
B_2O_3	нет

Кварцевый песок: поташ: мел (известняк) = 2:1:1

Эволюция составов стекол







Vitrum Blancum

Хрустальное стекло



Меловое стекло, "богемский хрусталь"

Низкосвинцовое поташноизвестковое стекло

Английский хрусталь группа 0 (без свинца)



Английский свинцовый хрусталь группа 1 группа 2 группа 3

As2 O3, KNO3, B2 O3, мало M²⁺

увеличение М2+






Antonio Neri, L'Arte Vetraria

Johann Kunckel, Ars Vitraria Experimentalis





ANDREA CASSII D. PRINCIPE TERRA De admiranda ejus natura, generatione, affectionibus, effectis, atque ad operationes artis habitudine. COGITATA Nobilioribus experimentis illustrata. Aurum & Adamas typi eternitatis. HAMBURGI, Sumptibus GEORGII WOLFFI, ANNO M DC LXXXV.

1612

1679




















Estimates of Working Temperatures for the Lead Glasses (after Pohlmann [note 76])

Action	Viscosity (Log Poise)	Group 1	Group 2	Group 3	Group 4
Melting	3	1250±25°C	1240±20°C	1240±20°C	1180±60°C
Working	4	1050±20°C	1030±20°C	1020±20°C	960±30°C
Softening	7.6	700±5°C	685±5°C	655±5°C	600±15°C
Annealing	13	500±5°C	490±5°C	450±5°C	400±10°C









Европейское стекло XVIII века


- Центральная Европа (Богемия, Силезия, Саксония, Франкония)
- Бранденбург-Пруссия
- Гессен, Брауншвейг
- Испания
- Франция
- Венеция
- Восточная Польша























Технология
























.q






Измайловский завод



























Al ₂ O ₃	Na ₂ O	K ₂ O	CaO	MgO	Fe ₂ O ₃	MnO	PbO	CuO
Усть-рудицкие смальтовые стекла								
0,57	7,36	13,34	4,97	1,02	0,40	0,05	0,80	3,38
0,58	0,39	8,44	6,96	0,18	0,13	0,12	37,78	0,01
0,22	3,01	5,28	4,63	0,26	0,12	0,10	29,12	0,05
0,82	2,40	6,40	7,44	0,19	0,16	0,11	25,92	0,01
1,58	0,05	0,29	0,15	0,06	0,52	0,01	55,01	0,03




























- 1) Замена поташа на соду Развитие
- 2) Развитие производства СТЕКЛОДЕЛИЯ

листового стекла (float technology, Henry Bessemer 1848)

- 3) Техника травления
- 4) Пескоструйная обработка
- 5) Прессование в форму




з первой половине 19

зека



Дж Пакстон, 1851




Прессованное стекло

















Amberina glass




JOSEPH BROCARD (1831 – 1896)
















Русское стекло XIX века


























И. Монигетти. Проект графина для стеклянного сервиза яхты "Держава"







